


## FLEX 3000

### ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (S2) ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ


*Η ακλόνητη συγκόλληση για κάθε υλικό, για κάθε εφαρμογή*

- Περιγραφή Προϊόντος :** Λευκή, ισχυρή, ελαστική κόλλα ειδικών εφαρμογών με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων σε δύσκολες, μη απορροφητικές επιφάνειες όπου απαιτείται ελαστική και ισχυρή συγκόλληση με αντοχή στις δονήσεις και σε έντονες συστολές-διαστολές. Ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον, αντέχει στον παγετό.
- Χρήσεις :** Για ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα σε δάπεδο και σε τοίχο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στους επαγγελματίες. Χρησιμοποιείται με εξαιρετικά αποτελέσματα σε κεραμικά πλακίδια, πλακίδια μαρμάρου και γρανίτη. Επίσης προτείνεται για τις τοποθετήσεις πλακιδίων σε δύσκολες επιφάνειες όπως: θερμαινόμενα δάπεδα (σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης), jacuzzi, χαμάμ, πισίνες. Για εφαρμογή πάνω σε γυψοσανίδες, πρέπει να προηγείται αστάρωμά τους με το ακρυλικό αστάρι νερού MARMOLINE MST 11. Για εφαρμογή πάνω σε μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα ή πλακάκια, πρέπει να προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με το χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT
- Πλεονεκτήματα:** Ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις με ελαστικά χαρακτηριστικά - Δεν παρατηρείται γλίστρημα των πλακιδίων κατά την τοποθέτησή τους - Μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και στην υγρασία - Ασύγκριτη ποιότητα πρώτων υλών - Ευκολία εφαρμογής - Άριστη εργασιμότητα - Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Τρόπος Διάθεσης :** Σε σάκους των 25kg - Σε παλέτα των 1500kg, 60 χάρτινοι σάκοι  
Σε πλαστικούς σάκους των 5kg - Σε παλέτα των 960kg, 48 κιβώτια των 20kg
- Αποθήκευση:** Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία και ξηρό περιβάλλον: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
- Ασφάλεια και Υγιεινή :** Περιέχει κατά κύριο λόγο συνήθη δομικά υλικά, τσιμέντο και αδρανή, συνεπώς απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τη χρήση των παραπάνω υλικών.
- Προδιαγραφές :** **EN 12004 (C2TES2)**



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

<b>Χρώμα:</b>	Λευκό
<b>Αντοχή αποκόλλησης :</b>	
<i>Μέσες τιμές βάσει εργαστηριακών μετρήσεων ελέγχου παραγωγής:</i>	
Σε σκυρόδεμα μετά από 28 μέρες:	2,4 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
Μετά από θέρμανση στους 70 °C:	2,1 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
Μετά από εμβάπτιση:	1,7 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
Μετά από 25 κύκλους ψύξης – απόψυξης:	1,5 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
<b>Ολίσθηση:</b>	<0,5 mm (EN 1308)
<b>Εγκάρσια παραμόρφωση:</b>	≥5 mm (EN 12002)
<b>Ανοικτός χρόνος εφαρμογής:</b>	30 - 40 λεπτά
<b>Χρόνος μικροδιορθώσεων:</b>	10 λεπτά

 13 DoP: 007 MARMO-CPR
NORDIA S.A. 364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece
EN 12004 MARMOLINE FLEX 3000 High quality flexible adhesive (C2TES2)
Reaction to fire: <i>Class A1</i> Initial tensile adhesion strength: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Tensile adhesion strength after heat ageing: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Tensile adhesion strength after water immersion: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Transverse deformation: $\geq 5 \text{ mm}$ (class S2)

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Νερό ανάμιξης:** Περίπου 7 kg (lt) νερό για ένα σάκο 25 kg
- Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου
- Οδηγίες χρήσεως:**
- Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά.
  - Εάν το υπόστρωμα είναι σαθρό ή τρίβεται, προτείνεται αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι νερού MARMOLINE MST 11
  - Ανακατέψτε καλά, με ηλεκτρικό δράπανο χαμηλών στροφών, ένα σακί 25 kg με περίπου 7 λίτρα καθαρό νερό.
  - Αφήστε το μίγμα για 5 -10 λεπτά , να ωριμάσει, και ύστερα αναδεύστε ξανά
  - Απλώστε την κόλλα με τη βοήθεια κατάλληλης οδοντωτής σπάτουλας (της οποίας το μέγεθος θα επιλέξετε ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του πλακιδίου) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος.
  - Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε χρόνο 30 λεπτών από το άπλωμα της κόλλας και οπωσδήποτε πριν δημιουργηθεί κρούστα (φίλμ) στην επιφάνειά της.
  - Τοποθετείτε τα πλακίδια ασκώντας πίεση σε αυτά .
  - Η κόλλα παραμένει εργάσιμη στο δοχείο για 3 - 4 ώρες ανάλογα με την εποχή, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Όταν η κόλλα αρχίζει να σφίγγει, τότε θα πρέπει να ανακατέψετε ξανά χωρίς την προσθήκη νερού.
  - Η αρμολόγηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει 24 ώρες (για τα δάπεδα) και 12 ώρες (για τους τοίχους).

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το περιεχόμενο του σάκου πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία
- Δεν συνιστάται η χρήση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες παγετού ή καύσωνα (θερμοκρασία εφαρμογής: +5 °C έως +35 °C)

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες και πιο ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας

*Εγγυόμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στη δήλωση επίδοσης (CE) και το τεχνικό φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.*