

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Varnish PR

Υβριδικό αστάρι (ακρυλικό-πολυουρεθάνης) κατάλληλο για πατητές τσιμεντοκονίες και δάπεδα από μπετό.

Εφαρμογές

Το Neodur Varnish PR είναι κατάλληλη επίστρωση για σφράγιση σε πορώδεις επιφάνειες και δάπεδα από μπετό, για την αποτροπή δημιουργίας σκόνης. Αποτελεί ιδανικό αστάρι για τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες, όπως πατητές τσιμεντοκονίες, που πρόκειται να καλυφθούν με τα πολυουρεθανικά βερνίκια Neodur Varnish, Neodur Varnish Mat και Neodur Varnish W.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Αστάρι νερού, με υψηλή σκληρότητα και καλή αντοχή στο νερό και τα χημικά.
- Είναι ακρυλικό-αλειφατικής πολυουρεθάνης και δεν κιτρινίζει.
- Εφαρμόζεται σαν αστάρι στις πατητές τσιμεντοκονίες και διατηρεί την φυσική τους όψη, χωρίς να σκουραίνει η απόχρωσή τους ή να δημιουργείται εφέ βρεγμένης επιφάνειας μετά το πέρασμα των τελικών βερνικιών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση/Χρώμα	Διάφανο όταν στεγνώσει
Πυκνότητα	1,02 kg/l
Κατανάλωση	100-120gr/m ² για μία στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)
Στέγνωμα στην αφή	3 ώρες στους 25°C
Χρόνος επαναβαφής με βερνίκι νερού	4 ώρες στους 25°C
Χρόνος επαναβαφής με βερνίκι που περιέχει διαλύτες	24-36 ώρες στους 25°C , ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία.
Θερμοκρασία εφαρμογής	>+10°C
Αντοχή σε πρόσφυση	≥ 2 N/mm ²

Neodur[®] Varnish PR

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασίας επιφάνειας:

Δάπεδο από μπετό. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις (πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας).

Πατητή τσιμεντοκονία:

Η υγρασία της τσιμεντοκονίας θα πρέπει να είναι <4% και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή της.

Εφαρμογή:

Εφαρμόζεται με αραίωση 25-30% κ.β. με καθαρό νερό, με ρολό ή πινέλο, σε μία στρώση σε περίπτωση εφαρμογής σε πατητή τσιμεντοκονία.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναβαφής, κτλ.) επιμηκύνονται από υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες, που έχουν περαστεί προηγουμένως, υλικά με βάση την σιλικόνη ή κερί.

Συσκευασία

Δοχεία των 3 kg

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως μετά τη χρήση και πριν την πήξη του προϊόντος. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Αφαίρεση κηλίδων

Να χρησιμοποιηθεί νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.