



SMALTOLUX extra

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νέας γενιάς ριπολίνη υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει τέλειο φινίρισμα και εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Διατηρεί τη γυαλάδα και παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό. Αποτελεί ιδανική λύση για φρεσκαρίσματα λόγω της υψηλής καλυπτικότητας. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα και πολύ καλό στέγνωμα. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα.

Για αποφυγή κιτρινίσματος σε εσωτερικούς χώρους χωρίς φως, χρησιμοποιείστε τη ριπολίνη νερού SMALTOLUX Hydro.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : **Gloss:** 88-90 μονάδες στις 60° & 78-80 μονάδες στις 20°
Satin: 20-30 μονάδες στις 60°
Mat: 6-7 μονάδες στις 60°
- Ειδικό βάρος** : **Gloss:** 1,21 – 1,29 kg/lit (λευκό) / 0,94 -1,20 kg/lit (αποχρώσεις)
Satin: 1,33 – 1,38 kg/lit (λευκό)
Mat: 1,38 – 1,42 kg/lit (λευκό)
- Απόδοση** : 16 –18 m²/lit ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραιώση** : Έως 4% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και για εφαρμογή με πιστόλι airless έως 4% σε όγκο με διαλυτικό No1 της **VECHRO**.
- Κατηγορία VOC** : «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 300 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 295 gr/lit. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή 2 - 4 ώρες.
- Επαναβαφή** : Επαναβάφεται σε 16 ώρες και μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : **Gloss, Satin:** Λευκό & χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων **ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ**.
Gloss: έτοιμες αποχρώσεις
Mat: Λευκό & μαύρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Gloss: Λευκό : 375 ml, 750 ml, 2,5 lt, 5 lt. Έτοιμες αποχρώσεις : 750ml
Satin: Λευκό : 750 ml, 2,5 lt, 5 lt
Gloss / Satin: Αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού: 1lt, 2,5lt
Mat: Λευκό: 750ml, 2,5lt. Μαύρο: 750ml

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λ.π. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισμα ειδικά αν πρόκειται για παλαιά λαδομπογιά και καλός καθαρισμός από τις σκόνες. Ασταρώνουμε ξύλινες επιφάνειες με 1-2 στρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ SMALTOLUX, μεταλλικές επιφάνειες με 1 στρώση αντισκωριακό OXIDOL.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις **SMALTOLUX extra** στην κατάλληλη αραιώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και η σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

***Περισσότερες πληροφορίες για την** επισήμανση επικινδυνότητας του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, **στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.**